

Teknisk Datablad

Solid Topcoat Acryl



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse	Akryl træbeskyttelse.
Beskrivelse	Dækkende træbeskyttelse på basis af akryl tilsat indkapslede fungicider.
Anvendelsesområder	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk.
Egenskaber	Maximal holdbarhed - særligt velegnet til nyt og velholdt træ. Fuldt dækkende og derfor velegnet til farveskift. Skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen. Har gode påføringsegenskaber og er diffusionsåben, UV-resistent og vejrbestandig samt giver træet en smuds- og vandafvisende overflade. Minimal klæbning. Innovativ LE-teknologi frigiver indkapslede fungicider efter behov og beskytter træværket i længere tid mod skimmel.

Basisoplysninger

Standardfarve	Hvid.
Toning	Hvid/LN og ZN som kan tones i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.
Glans	Ca. 35 ved 60° vinkel afhængig af nuance.
Bindemiddel	Akryl.
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.
Tørstofindhold	Vol %: 32-46 afhængig af nuance.
Emballage	2,5 og 10 ltr. plastemballage.

Brugsanvisning

Forbrug	Ru træ Høvlet træ	6-9 m ² /ltr. 8-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	
Omrøring	Omrøres før brug.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiørmæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Fortynding	Skal normalt ikke fortyndes.
Påføring	Pensel og rulle.
Temperatur og luftfugtighed	Min. 6°C og max. 25°C samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og hærdning. Undgå at arbejde i direkte sollys.
System anbefalinger	<u>Nyt ubehandlet træ:</u> Grundes med Sigmalife Aqua Primer. Færdigbehandling 2-3 gange med Solid Topcoat Acryl. <u>Nyt tryk- & vakuumbehandlet træ:</u> Færdigbehandling 2-3 gange med Solid Topcoat Acryl. <u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandling 2 gange med Solid Topcoat Acryl. For at opnå en bedre holdbarhed anbefales en mellemstrygning med Solid Basecoat Aqua.
Tørretider	Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Berøringstør ca. 1 time. Overmalbar ca. 4 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
Rengøring værktøj	Vand tilsat grundrens.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed	5 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Sikkerhed	MAL-kode: 00-1. Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.