



PRODUKTDATABLAD

Dalapro Facade



- En grå håndspartelmasse til mindre reparationer på mineralske underlag
 - Egner sig til indendørs og udendørs brug
 - Egnet til både punktspartling og fuldspartling

Dalapro Facade

Færdigblandet spartelmasse til mindre reparationer indendørs og udendørs



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Facade er en færdigblandet grå håndspartelmasse til mindre reparationer på vægge og lofter udendørs og indendørs på mineralske underlag. Anvendes på lodrette rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +10 °C.

Produktet er egnet til både spartling af ujævnheder og fuldspartling og opfylder kravene til CE-mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre, lodrette og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +10 °C. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca. 1 liter/kvm.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: Ca 9
Farve: Grå
Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage: Plastspand 10 liter

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Sidst ændret 2016/01/16